

## Технические условия на брусок и рейку «ЛЕССТРОЙ»

Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине +/-1.0мм, по высоте +/- 1.0 мм, по длине: в погонаже -/+10- +/-15 мм, в деталях +/- 2.0 мм.

№	Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Значение
1	Сросшиеся, здоровые сучки, в т. ч. с трещинами	Допускаются
2	Несросшиеся сучки диаметром до 10 мм	Допускаются
3	Сучки несросшиеся, табачные диаметром до 10 мм	Допускаются
4	Трещины	Допускаются шириной до 8 мм
5	Смоляные кармашки	Допускаются шириной до 5 мм, длиной до 50мм
6	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины
7	Синева	Допускается в виде пятен и полос не более 10% от площади
8	отдельные маленькие выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках, а также малые отколы на кромке, вмятины, сколы, вырывы	Допускаются глубиной не более 3 мм
9	Продольная покоробленность	Не более 1мм/1000мм
12	Шероховатость поверхности боковых сторон	не более 10% от площади