

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА БЛОК-ХАУС

**Порода:** хвойные породы

**Сечение:** 96\*19,126\*20 мм

**Влажность:** 14 +/-2%

**Допуск:** по толщине +/- 0,5 мм, по ширине +/- 0,5 мм, по длине + 25/- 12 мм

Пороки	Сорт АВ	Сорт С
Сучки здоровые, сросшиеся, светло-коричневые, розовые	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, сросшиеся, темно-коричневые, черные	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, частично сросшиеся, не выпадающие	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, не сросшиеся, не выпадающие	Не допускаются	Допускаются
Сердцевина	Допускается 1/2 длины	Допускается
Крень	допускается: крень и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность.	Допускается, если не влияет на сборку
Прорость	Допускается: длина - 30 мм, ширина - 4 мм	Допускается
Засмолки	Допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки	Допускаются	Допускаются
Окраска	допускается: легкий переход цвета структуры древесины на плоскости	Допускается
Синева	Не допускается	Допускается
Червоточина	Не допускается	Допускается: мелкие 3 шт. на 1 п.метр
Дефекты обработки: Шероховатость «вырывы» в зоне сучков	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость
Трещины торцевые на лицевой пласти	Не допускаются	Допускаются
Отверстия от выпавших сучков	Допускаются на верхней кромке паза 10 мм, если перекрывается в сборке гребнем на пласти	Допускаются на верхней кромке паза 10 мм, если перекрывается в сборке гребнем на пласти

Допускается в сортах АВ, С «непрострог» на тыльной стороне изделия при соответствии предельным отклонениям размеров.