

# Технические условия на еуровагонку DIN 68126/86

Большинство производителей еуровагонки первоначально изготавливали ее по немецкому промышленному стандарту DIN 68126/86, который приводится ниже. Допуск: по длине +/-50мм; по ширине +/-1 мм; по толщине +/-0,5 мм.

Пороки	Сорт А	Сорт В
<b>1.Сучки</b>	<b>не допускаются:</b> выпавшие сучки диаметром свыше 5 мм <b>допускаются:</b> здоровые , прочно сросшие сучки, маленькие черные и с черной каемкой (до 20 мм), по крайней мере прочно сросшиеся с одной стороны до половины, отдельные маленькие выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках, а также малые отколы на кромке, если это не ухудшит кладку доск	<b>допускаются:</b> малые ( до 20 мм) выпавшие и более крупные отколотые сучки
<b>2.Трещины</b>	<b>не допускаются:</b> проходящие по всему расстоянию трещины <b>допускаются:</b> конечные трещины длиной до величины доски и тонкие трещины	<b>допускаются:</b> более крупные проходящие по всему расстоянию трещины длиной до 300 мм в направлении волокон
<b>3.Трубчатая сердцевина</b>	<b>не допускаются:</b> более крупная трубчатая сердцевина <b>допускается:</b> у 20% количества легкая трубчатая сердцевина максимальной длиной половины доски	<b>допускается</b>
<b>4.Кренивая древесина</b>	<b>допускается:</b> крень и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность.	<b>допускается</b>
<b>5.Смоляные кармашки</b>	<b>допускается:</b> отдельные смоляные кармашки с поверхностью до 2,5 см <sup>2</sup> (максимально 2 смоляных кармашка на 1,5 пог.м длины доски) смоляные кармашки с поверхностью до 0,6 см <sup>2</sup> не учитываются.	<b>допускается</b>
<b>6.Засмоленные участки у сосны</b>	<b>допускается:</b> слегка засмоленные участки у максимумно 10%	<b>допускается</b>
<b>7.Прорость</b>	<b>не допускается</b>	<b>допускается</b>
<b>8. Поражение насекомыми.</b>	<b>не допускается</b>	<b>допускается:</b> отдельные места, до 5% от количества
<b>9. Гниль</b>	<b>не допускается</b>	<b>не допускается</b>
<b>10. Изменение окраски</b>	<b>допускается:</b> незначительные изменения окраски до 10 % поверхности при 10 % количества	<b>допускается:</b> выцветание и прочные цветные полосы
<b>11.Обработка</b>	в соответствии с размерами и хорошо прострожен <b>допускается:</b> отдельные незначительные дефекты строжки, место с прорезью, обзол на нижней стороне паза профильной доски при общей длине не более 500 мм, обзол не должен ослаблять гребень	прострожен в основном в соответствии с нормами <b>допускается:</b> дефекты при строжке, если возможна укладка, места с прорезью, обзол не должен влиять на укладку и стабильность