

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИМИТАЦИЮ БРУСА

**Порода:** хвойные породы

**Сечение:** толщина 20 мм, ширина 140 мм

**Влажность:** 14 +/-2%

**Допуск:** по толщине +/- 0,5 мм, по ширине +/- 0,5 мм, по длине + 25/- 12 мм

<b>Пороки</b>	<b>Сорт АВ</b>	<b>Сорт С</b>
<b>Сучки здоровые, сросшиеся, светло–коричневые, розовые</b>	Допускаются	Допускаются
<b>Сучки здоровые, сросшиеся, темно–коричневые, черные</b>	Допускаются	Допускаются
<b>Сучки здоровые, частично сросшиеся, не выпадающие</b>	Допускаются	Допускаются
<b>Сучки здоровые, не сросшиеся, не выпадающие</b>	Не допускаются	Допускаются
<b>Сердцевина</b>	Допускается 1/2 длины	Допускается
<b>Крень</b>	допускается: крень и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность.	Допускается, если не влияет на сборку
<b>Прорость</b>	Допускается: длина - 30 мм, ширина - 4 мм	Допускается
<b>Засмолки</b>	Допускаются	Допускаются
<b>Смоляные кармашки</b>	Допускаются	Допускаются
<b>Окраска</b>	допускается: легкий переход цвета структуры древесины на плоскости	Допускается
<b>Синева</b>	Не допускается	Допускается
<b>Червоточина</b>	Не допускается	Допускается: мелкие 3 шт. на 1 пог.метр
<b>Дефекты обработки: шероховатость, «вырывы» в зоне сучков</b>	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость
<b>Трещины торцевые на лицевой пласти</b>	Не допускаются	Допускается
<b>Отверстия от выпавших сучков</b>	Допускаются на верхней кромке паза 10 мм, если перекрывается в сборке гребнем на пласти	Допускаются на верхней кромке паза 10 мм, если перекрывается в сборке гребнем на пласти

Допускается в сортах АВ, С «непрострог» на тыльной стороне изделия при соответствии предельным отклонениям размеров.