

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ДОСКУ ПОЛА

Порода: сосна, ель

Сечение: толщина 20–40 мм, ширина 90–142 мм

Влажность: 14 +/-2%

Допуск: по толщине +/- 0,5 мм, по ширине +/- 0,5 мм, по длине + 25/- 12 мм

Пороки	Сорт АВ	Сорт С
Сучки здоровые, сросшиеся, светло–коричневые, розовые	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, сросшиеся, темно–коричневые, черные	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, частично сросшиеся, не выпадающие	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые, не сросшиеся, не выпадающие	Не допускаются	Допускаются
Сердцевина	Допускается	Допускается
Крень	допускается: крень и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность	Допускается, если не влияет на сборку
Прорость	Допускается: длина - 30 мм, ширина - 4 мм	Допускается
Засмолки	Допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки	Допускаются	Допускаются
Окраска	допускается: легкий переход цвета структуры древесины на плоскости	Допускаются
Синева	Не допускается	Допускаются
Червоточина	Не допускается	Допускается: мелкие 3 шт. на 1 п.метр
Дефекты обработки: шероховатость, «вырывы» в зоне сучков	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость	Допускаются мелкие вырывы в зоне сучков, шероховатость
Трещины торцевые на лицевой пласти	Не допускаются	На торце до 300 мм на пласти волосяная
Отверстия от выпавших сучков	Не допускаются	Допускаются на верхней кромке паза 10 мм, если перекрывается в сборке гребнем на пласти

Допускается в сортах АВ, С «непрострог» на тыльной стороне изделия при соответствии предельным отклонениям размеров, если при сборке отсутствует провес доски.